**FICHA TÉCNICA**

## PRODUCTO: PINT. RUGOSO ELASTOMERO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**NATURALEZA:** Copolímero de resinas acrílicas especiales.
**ACABADO:** Mate, rugoso
**COLOR:** Existencias: Blanco.
Bajo pedido: Según carta de colores FAMALUZ.
**VOLUMEN DE SOLIDOS:** 45 *- 1%
**LAVABILIDAD:** 6000 +_ 500 psd. (dobles psds)norma din 53.778 y une 48284
**DILUYENTE:** Agua.
**LIMPIEZA DE UTILES:** Agua mientras estén frescos.
**EXTENSIÓN DE ROTURA:** 380 % según probeta.
Después de envejecimiento 260 %
**TIEMPO DE SECADO:** Al tacto: De 2 a 4 horas
Repintado: 24 horas, según soporte.
**RENDIMIENTO:** Aproximadamente 1-1/2 m2/K y mano.
según el estado de la superficie.
**DENSIDAD:** 1,58 ± 0,10 gr. / cc.
**ALMACENAMIENTO:** Aproximadamente 3 años en locales libres de heladas.
Evitar que el sol actúe directamente sobre el envase.

**TEMPERATURA MINIMA DE APLICACION: + 5º C**
**NO ES TOXICO NI INFLAMABLE.**
**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## INFORME TÉCNICO

Su formulación lo hace adecuado para aplicar sobre cualquier tipo de materiales de construcción, sobre superficies secas (no húmedas). Conviene asegurarse de que el sustrato sea poroso no siendo recomendable la aplicación sobre esmaltes o pinturas plásticas que puedan perder adherencia con el tiempo.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

**** SUPERFICIES NUEVAS.*** Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico (Salfumán).
Aclarar después con abundante agua y dejar secar.
Si presentan una porosidad excesiva, es conveniente sellar primero con una mano de SELLADOR FAMALUZ diluido de acuerdo a la porosidad de la superficie.
Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.

**** SUPERFICIES YA PINTADAS.*** Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.
Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.
Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador Famaluz transparente.
Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.
No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.

## MODO DE EMPLEO

- Remover bien sin agitar el envase hasta una perfecta homogenización.
- La primera mano debe diluirse al 15 % de agua para obtener mejor impregnación y las sucesivas manos al 10 % hasta conseguir el acabado deseado.
- La temperatura aconsejada para el pintado es entre 5 y 35º C.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-léss.
- Para mantener los utensilios en perfecto estado lávense con agua abundante hasta que no queden restos de pintura.

## ENVASE Y ETIQUETADO

**PRESENTACION**: **Envases de 15 l**.

## APLICACIÓN

**Para impermeabilizar las estructuras. Garantiza el sellado de algunas fisuras, especialmente recomendado como aislante contra la humedad y proporciona una fuerte protección del exterior.**

**Posee una alta elasticidad y calidad que le hace más resistente a los agentes atmosféricos adversos.**

**Esta pintura está muy recomendada para la decoración de fachadas, paredes, medianeras, patios, etc... ya que se puede aplicar sobre cualquier superficie ya sea cemento, hormigón, revoco, pre-fabricados, etc**.